



نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
دانشگاه صنعتی همدان
آذر 1402

بررسی واکنش‌های سیستم پنج جزئی Mo-S-Ca-O-C

فاطمه زهرا چگنی، اکبر حیدرپور، صمدقاسمی

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان

fatemeh.z.chegeni@stu.hut.ac.ir




هفته ملی پژوهش و فناوری

چکیده

در این مطالعه، کاربرد مولیبدن از طریق حرارت دادن مخلوط کاربرد کلسیم، مولیبدنیت و آهک بدست آمد. بررسی ترمودینامیکی سیستم مولیبدنیت-کاربرد کلسیم در دماهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد نشان داد که واکنش بین این سه ماده برای تولید کاربرد مولیبدن و سولفید کلسیم از نظر ترمودینامیکی امکان پذیر است. مخلوط‌های مولیبدنیت و کاربرد کلسیم به مدت یک ساعت در دماهای ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد به صورت ایزوترم به روش کپسوله کردن در لوله‌ی فولاد زنگ نزن حرارت داده شد. محصولات سنتز توسط روش XRD تحت فازبندی قرار گرفتند. سپس برای حذف سولفید کلسیم از محصولات واکنش، مخلوط آماده شده در اسید کلریدریک حل شد و کاربرد مولیبدن با شستشوی مکرر با آب مقطر و سانتریفیوژ بدست آمد. از روش‌های SEM و XRD برای مشخصه یابی مواد اولیه و محصولات استفاده شد. این آزمون‌ها برای مخلوط کاربرد کلسیم، مولیبدنیت و آهک در همان دماها تکرار شد. در الگوی پراش نمونه‌های سنتز شده در دماهای ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد، پیک‌های کاربرد مولیبدن و سولفید کلسیم به وضوح مشاهده شد. با انجام اسیدشویی، سولفید کلسیم از محصولات سنتز حذف شده و کاربرد مولیبدن به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: مولیبدنیت، کاربرد کلسیم، آهک سنتز، کاربرد مولیبدن.



نتایج الگو پراش از نمونه حاصل از سنتز در دمای بالا و اسید شویی کاربرد کلسیم و مولیبدنیت سنتز شده در دمای الف) ۶۰۰ (ب) ۷۰۰ (ج) ۸۰۰ (د) و ۹۰۰.

راهبردهای پیشنهادی

- ۱- بررسی تاثیر زمان حرارت دهی بر سنتز در سیستم های Mo-S-Ca-O و Mo-S-Ca-O-C و یافتن کمترین دمای حرارتی برای سنتز.
- ۲- مشخصه یابی و بررسی کاربرد های کاربرد مولیبدن بدست آمده از کاربرد کلسیم، مولیبدنیت و آهک

منابع

- [1] H. H. Hwu and J. G. Chen, "Surface Chemistry of Transition Metal Carbides," Chem. Rev., vol. 105, no. 1, pp. 185–212, Jan. 2005, doi: 10.1021/cr0204606.
- [2] J. Lin, G. Han, and P. Huang, "Two-dimensional transition metal carbides and nitrides (MXenes) for biomedical applications," vol. 47, no. 14, 2018, doi: 10.1039/c7cs00838d.

تایید استاد راهنما

نام و امضا استاد راهنما :

تایید تحصیلات تکمیلی :

تایید امور پژوهشی:

مقدمه


مولیبدنیت به عنوان مهمترین کانه ی طبیعی مولیبدن و نیز دارا بودن محتوای بالای مولیبدن، اصلی ترین منبع تولید مولیبدن به شمار می رود. مولیبدنیت به کمک روش‌های مختلف استحصال، به مولیبدن فلزی، فرو مولیبدن و دیگر ترکیبات مولیبدن دار همانند کاربرد مولیبدن تبدیل می‌شود. کاربرد مولیبدن به طور طبیعی در دسترس نیست و باید سنتز شود.

اهداف و روش پژوهش

مولیبدنیت پیش از انجام آزمایش به مدت ۱۲۰ دقیقه در آون در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد خشک شد. هیدروکسید کلسیم نیز در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲۰ دقیقه تحت تکلیس قرار گرفت. کاربرد کلسیم نیز ابتدا توسط سنگ شکن فکی خرد شد و در کمترین زمان ممکن توسط سرندهای استاندارد دانه بندی شده از ۷۰۷ تا ۱۰۰۰ میکرون و در دسیکاتور قرار گرفت تا با رطوبت هوا واکنش ندهد.

یافته‌های پژوهش

نتایج الگو پراش از نمونه حاصل از سنتز در دمای بالا و اسید شویی کاربرد کلسیم و مولیبدنیت سنتز شده در دمای الف) ۶۰۰ (ب) ۷۰۰ (ج) ۸۰۰ (د) و ۹۰۰ درجه سانتی بیانگر آن است که بعد اسید شویی طبق واکنش زیر انتظار می رود CaS حذف شده باشد و پیک کاربرد مولیبدن و کربن مشاهده شود. در دمای ۶۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتی گراد پیک های مولیبدنیت، کاربرد مولیبدن و کربن مشاهده می شود. در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد پیک های کاربرد مولیبدن و کربن مشاهده میشود. در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد کاملاً پیک های کاربرد مولیبدن و کربن قابل مشهود است.



۱. یک روش اقتصادی و آسان برای سنتز مستقیم کاربرد مولیبدن از مولیبدنیت در این تحقیق بررسی شد.

۲. کاربرد کلسیم با دو هدف جذب گوگرد از مولیبدنیت و همچنین ایفای نقش به عنوان یک عامل احیا کننده استفاده شد.

۳. واکنش سنتز کاربرد مولیبدن از واکنش بین مولیبدنیت و کاربرد کلسیم در دمای ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت انجام شد. پس از اسید شویی محصولات واکنش، کاربرد مولیبدن و کربن بدست آمد.

۴. در واکنش بین مولیبدنیت و کاربرد کلسیم، آهک با هدف حذف کربن اضافه شد.